

Konformitätserklärung

**Iff AG Kies- und Betonwerk,
Aarwangenstrasse 4, 4704 Niederbipp
10**

**SN 670 119-NA
Bipperschotter
Ungebundenes Gemisch 0/45**

Korngösse	Bezeichnung des Gemisches			0/45	(d/D)
Grösstkorn	Kategorie			OC₇₅	
Korngössenverteilungsbereich	Kategorie			G_P	
Korngössenverteilung	Angegebene Werte (S)	Sieb A 22.4		72	(± 11M.-%)
		Sieb B 11.2		47	(± 11M.-%)
		Sieb C 5.6		31	(± 11M.-%)
		Sieb E 2.0		21	(± 9M.-%)
		Sieb F 1.0		17	(± 5M.-%)
		Sieb G 0.5		13	(± 5M.-%)
		Gehalt an Feinanteilen	Kategorie	Ist Anzugeben	
Qualität der Feinanteile	Angegebener Wert	Ist Anzugeben		geeignet	Anhang A, Abs. d)
Oberer Grenzwert für Feinanteile	Kategorie	UF ₁₂		UF₅	(M.-%)
Unterer Grenzwert für Feinanteile	Kategorie	LF _N		LF_N	(M.-%)
Frostbeständigkeit	Nachweis wenn f > 3M.-%	CBR 2 / CBR ≥ 0.5		0.91	
		CBR F / CBR ≥ 0.5		0.74	
Plattigkeitskennzahl	Kategorie	FI ₃₅		FI₁₀	(FI _{xx})
Anteil gebrochener Körner	Angegebener Wert	4/8, 8/16, 16/32, 32/64		C_{NR70}	(C _{xx/xx})
Widerstand gegen Zertrümmerung LA	Kategorie	LA ₄₀		LA₂₀	
Verunreinigen	Angegebener Wert	sichtbar		keine	(M.-%)
Rohdichte	Angegebener Wert	Ist Anzugeben		2940	kg/m ³
Optimaler Wassergehalt	Angegebener Wert	Ist Anzugeben		5.5	(M.-%)
Säurelöslich Sulfate	Angegebener Wert	Ist Anzugeben		AS_{0.2}	(M.-%)
Gesamt-Schwefel	Angegebener Wert	Ist Anzugeben		0.03	(M.-%)

Labor
Jean-Claude Guyaz

Geschäftsführer
René Bannholzer

Niederbipp, den 23.06.2010

Iff AG Kies- und Betonwerk, Aarwangenstrasse 4, 4704 Niederbipp - Tel. 032 6336868 - Fax 032 6336860 - admin@iffag.ch

www.iffag.ch

Ausgabe 1